



استفاده از بتن الیافی در سقف‌های عرشه فولادی

Shah) انجام شد. این تحقیقات به لزوم توجه و مقابله با معایب ناشی از مدول الاستیسیته کم الیاف و چسبندگی ضعیف با ملات اشاره داشتند. در ادامه پیشرفت‌های بیشتر در رابطه با الیاف پلی پروپیلن زمانی حاصل شد که پژوهش‌های مختلف نقش مثبت این الیاف در کاربری‌های بتن و سیمان را نشان می‌دادند [۴-۲].

الیاف مصنوعی کور تا ساخته شده از پلی الفین‌های اصلاح شده و متشکل از رشته‌های بسیار نازک به صورت ماکرو، میکرو و مش می‌باشند که از مدول و مقاومت بالایی برخوردار هستند. این الیاف باعث کاهش جمع‌شدگی بتن تازه، کنترل ترک‌های ایجاد شده در بتن و افزایش ویژگی‌هایی همچون طاق، ضربه‌پذیری و مقاومت در برابر خستگی می‌شوند. در یک دسته‌بندی کلی تر این الیاف مصنوعی در دو گروه الیاف ماکرو مصنوعی و میکرو مصنوعی جای می‌گیرند. قطر میکرو الیاف از ۵ تا ۱۰۰ میکرومتر بوده و از طولی برابر ۵ تا نهایتاً ۳۰ میلی‌متر برخوردار هستند. این در حالی است که ماکروالیاف قطری بالای ۰/۳ میلی‌متر دارند [۵]. الیاف ماکرو مصنوعی مدول و مقاومت بالا در ایران توسط شرکت نانو نخ و گر انول سیرجان بانام الیاف مصنوعی کورتا تولید می‌شوند [۶].



امروزه الیاف مصنوعی (پلیمری) به‌طور قابل ملاحظه‌ای به منظور مسلح‌سازی مصالح سیمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند

کیوان کیانفر
کارشناس فنی ساختمان و مدرس دانشگاه



اویس افضلی
دانشجوی دکتری عمران‌سازه



چکیده: اگرچه امروزه تکنولوژی بتن الیافی به صورت گسترده و قابل توجهی در نقاط مختلف دنیا و در پروژه‌های زیربنایی و ساختمان سازی اکثر کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد اما در کشور ما مهندسی و دست‌اندرکاران صنعت ساخت و ساز آشنایی زیادی با این تکنولوژی ندارند. بتن الیافی می‌تواند با مزایای ویژه خود کاربردهایی گسترده در سطح پروژه‌های عمرانی بزرگ کشور داشته باشد. از جمله این پروژه‌های عمرانی می‌توان به روسازی‌های بتنی مختلف شامل سطح جاده، عرشه پل‌ها، باند فرودگاه‌ها و پارکینگ‌ها، کف‌های صنعتی و حتی شات‌کریت تونل‌ها اشاره کرد. در این مقاله سعی داریم به صورت خلاصه به معرفی بتن حاوی الیاف پلیمری ماکرو و سنتتیک، کاربرد آن در کف‌های صنعتی و سقف‌های عرشه فولادی و نکات و آیین‌نامه‌های موجود با هدف ترویج امکان استفاده از الیاف ماکرو و مصنوعی در سقف‌های عرشه فولادی بپردازیم. کلمات کلیدی: بتن الیافی، الیاف ماکرو و مصنوعی، سقف عرشه فولادی، شبکه مش حرارتی.



مقدمه و کلیات

بتن، با پیدایش نخستین ترک‌ها، الیاف پل زدن بین ترک‌ها به شکل‌پذیری بعد از ترک خوردگی کمک می‌کنند. امروزه الیاف مصنوعی (پلیمری) به‌طور قابل ملاحظه‌ای به منظور مسلح‌سازی مصالح سیمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. برخی الیاف مانند پلی پروپیلن، به‌طور گسترده‌تری مورد استفاده قرار می‌گیرند و الیاف زیاد دیگری نیز وجود دارند که به‌طور خاص به منظور تقویت ملات و بتن تولید می‌شوند.

به منظور افزایش مقاومت کامپوزیت‌ها، الیاف باید مدول الاستیسیته بزرگ‌تری نسبت به ماتریس داشته باشند. برای مصالح سیمانی که مدول الاستیسیته در آن‌ها حدود ۱۵ تا ۴۰ گیگا پاسکال تغییر می‌کند با استفاده از اکثر الیاف مصنوعی دستیابی به این شرایط دشوار است. از این‌رو الیاف‌های با مقاومت بالا به منظور مسلح‌سازی بتن گسترش یافتند که عبارت «مقاومت بالا» به الیافی با مدول الاستیسیته و مقاومت بالا نسبت داده می‌شود [۱].

نخستین تحقیقات در خصوص الیاف مصنوعی توسط زنولد (Zonsveld)، هنات (Hannant) و کرنچل و شاه (Krencheland)

نخستین ماده کامپوزیتی مرکب در دنیای مدرن کامپوزیت سیمان-پنبه کوهی بود، که در سال ۱۹۰۰ توسعه یافت. امروزه از انواع مختلف الیاف برای تقویت مصالح مختلف زیادی مانند اپوکسی، پلاستیک، سرامیک و بتن استفاده می‌شود. یکی از انواع مصالح کامپوزیتی-سیمانی، بتن الیافی است. بتن الیافی در حقیقت نوعی کامپوزیت است که از الیاف رشته‌رشته و جدا از هم که نقش مسلح‌کنندگی را در ماتریس بتن ایفا می‌کنند تشکیل شده است. این ترکیب کامپوزیتی، یکپارچگی و پیوستگی مناسبی داشته و امکان استفاده از بتن به عنوان یک ماده شکل‌پذیر را فراهم می‌آورد. باید توجه داشت که هدف از افزودن الیاف به بتن تنها افزایش مقاومت نیست بلکه نقش اصلی الیاف کنترل رشد ترک‌های بتن است [۱]. پس از استفاده اولیه از الیاف آریست (پنبه کوهی)، طیف گسترده‌ای از الیاف دیگر به همراه سیمان‌های هیدرولیکی باهدف مسلح سازی مواد مرکب مورد استفاده قرار گرفته است. این انواع الیاف به‌طور قابل توجهی در خصوصیات، تأثیر، هندسه و هزینه باهم تفاوت دارند. به منظور اصلاح رفتار



جدول ۱- خواص الیاف پلیمری ماکرو مصنوعی کورتا [۶]

طول mm	وزن مخصوص gr/cm ³	مدول الاستیسیته MPa	مقاومت کششی MPa	جذب آب	مقاومت در برابر نور	دمای ذوب (°C)	مقاومت اسیدی / بازی
۱۸ تا ۵۲	۰/۹۳-۰/۹۱	۷۰۰	۶۵۰	ندارد	دارد	تا ۵۰۰	بی اثر

شکل ۲- تصویر شماتیک کنترل ترک خوردگی در بتن حاوی الیاف ماکرو مصنوعی



ما کمتر به آن توجه شده است کاربرد این نوع بتن در سقف‌های عرشه فولادی و کف سازی های بتنی است.

همان‌طور که اشاره شد یکی از کاربردهای الیاف ماکرو مصنوعی به‌عنوان جایگزین آرماتورهای حرارتی است. به‌عنوان مثال سقف‌های عرشه فولادی از جمله موارد رایج استفاده از آرماتورهای حرارتی هستند. امروزه استفاده از سقف‌های عرشه فولادی در ساختمان‌های با قاب خمشی فولادی به امری مرسوم تبدیل شده است.

اگرچه سقف عرشه فولادی اساساً مخصوص ساختمان‌های اسکلت فلزی است ولی در ساختمان‌های اسکلت بتنی نیز با اتخاذ تدابیر خاص قابل اجرا هست. ورق‌های فولادی موجدار، شبکه مش حرارتی، برشگیر و گلمیخ‌ها اجزای سقف عرشه فولادی را تشکیل می‌دهند. ورق فولادی موجدار هم به‌عنوان یک قالب

در مواردی همچون سقف‌های عرشه فولادی، کف‌سازی‌های بتنی یا هر جای دیگری که کاهش یا حذف آرماتورهای حرارتی مدنظر باشد کاربرد دارند.

برخی از فاکتورهای مهم در اجرای ساختمان‌ها به‌روشن جدید، سرعت بالای اجرا، سبک‌سازی، حذف مصالح و روش‌های قدیمی وقت‌گیر و پرهزینه می‌باشند. مهندسی و معماران در سرتاسر دنیا سبک‌سازی و اجرای سریع را به‌عنوان دو اصل بسیار مهم مورد توجه قرار می‌دهند.

از جمله بخش‌های ساختمان که اهمیت فوق‌العاده‌ای در سرعت ساخت و ساز و نیز در وزن سازه دارد، سقف آن است. سقف‌های عرشه فولادی از روش‌های نسبتاً جدید اجرای سقف به‌شمار می‌روند که همواره مورد توجه بوده‌اند. یکی از انواع بتن‌های مدرن، بتن الیافی است. یکی از زمینه‌های کاربرد بتن الیافی که در کشور

شکل ۱- الیاف ماکرو مصنوعی کورتا [۶]. به‌صورت خلاصه، مهم‌ترین مزایای بتن مسلح به الیاف پلیمری ماکرو سنتتیک عبارت‌اند از:

- افزایش مقاومت خمشی
- افزایش میزان انرژی جذب‌شده در طی فرایند خستگی و شکست مخلوط
- پل زدن بین ترک‌ها و کمک به یکپارچگی مصالح جلوگیری از شکست ترد
- بهبود مقاومت برشی و پیچشی
- مقاومت در مقابل تورق، سایش و هوازدهی سطح
- مقاومت بسیار عالی در مقابل ضربه
- حذف فعالیت‌های سخت و پرزحمت آرماتوربندی
- مسلح‌سازی قطعات باضخامت کم

۲- کاربردها در صنعت ساختمان
به‌طور کلی الیاف ماکرو مصنوعی در صنعت ساختمان



برای نگاه داشتن بتن تازه و هم جز اصلی دال مسلح پس از سخت شدن بتن به حساب می آید. شبکه مش حرارتی نقش مسلح کننده ثانویه را دارد که در جهت کنترل ترک های ناشی از انقباض و تغییرات حرارتی عمل می کند. الیاف می توانند برای جلوگیری از ترک های پلاستیک، کنترل عرض ترک خوردگی ها، افزایش طاقت و جذب انرژی و افزایش ظرفیت باربری دال استفاده شوند. از آنجاکه الیاف در جسم بتن، در همه ی جهات پراکنده می شوند، در صورت تشکیل یک ترک، الیاف در جهات مختلف اتصالاتی را به وجود آورده و از گسترش بیشتر جلوگیری می نماید. بنابراین رشته های الیاف به طور فعال در محدود کردن عرض ترک وارد عمل شده و قابلیت بهره برداری بتن را افزایش می دهند.

شکل ۳- استفاده از الیاف ماکرو مصنوعی در یک دال عظیم بتنی به جای میلگردهای حرارتی



۳- آیین نامه ها و استانداردها

استانداردها و آیین نامه های ساختمانی مختلفی با عنوان مرجع در ساخت سقف های عرشه فولادی مورد استفاده قرار می گیرند [۷-۱۰]. در ادامه به قسمت های برگزیده های از این آیین نامه ها اشاره شده است که به مهندسين و طراحان امکان استفاده از الیاف و سیستم الیافی را به منظور دستیابی به اهداف پروژه می دهد.

استاندارد SDIC-۲۰۱۱ برای دال های کامپوزیت با عرشه فولادی، یکی از استانداردهای Steel Deck Institute است که در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۱ منتشر شده است [۷]. این استاندارد به منظور تعیین مقاومت اسمی و سختی دال کامپوزیت عرشه فولادی استفاده می شود. در بخش طراحی این استاندارد (بخش ۲-۴) و قسمت ۱۳ به بیان تقویت سقف در مقابل دما و انقباض پرداخته شده و روش های مسلح سازی ترک رایبان می کند. در این قسمت سه روش مسلح سازی برای کنترل ترک را به صورت زیر تعریف می کند:

شکل ۴- استفاده از الیاف ماکرو مصنوعی به جای میلگردهای حرارتی در پروژه دانشگاه ایالت اوهایو



شبکه میلگردی یا میلگردهای تقویتی

بتن الیافی با استاندارد ASTM C1116، نوع ۱، حاوی الیاف فولادی مطابق با معیارهای ASTM A820، نوع ۱، نوع ۲، نوع ۵ در یک نرخ معین مقدار تولید شده با تولید کننده الیاف و نه کمتر. بتن الیافی مطابق با استاندارد ASTM C1116، نوع ۳، حاوی الیاف ماکرو مصنوعی و مطابق معیارهای ASTM D7508 در یک نرخ معین مقدار تعیین شده توسط تولید کننده الیاف و نه کمتر. این استاندارد در ادامه بیان می کند که اگر از الیاف در سقف عرشه فولادی استفاده شود، طراح باید شروط کنترل کیفیت الیاف را مطابق با ACI 544.3R بر اساس مشخصات پروژه را بررسی کند. طبق آیین نامه انجمن بتن آمریکا ACI 360R-10 «طراحی دال های بتنی روی کف» موارد زیر قابل توجه است [۸]:

شکل ۵- استفاده از الیاف ماکرو مصنوعی به منظور کنترل ترک های حرارتی و جبهه شدگی در پروژه دادگاه فدرال یوما

در فصل سوم این آیین نامه و قسمت ۲-۳-۳: برای کنترل عرض ترک در دال های مسلح می توان از میلگرد، صفحات مش جوش داده شده، الیاف فلزی و الیاف ماکرو مصنوعی استفاده شود.



این شرکت برای مسلح کردن بتن کف سازی خود با حجم ۶۱۰ متر مکعب و حذف آرماتورهای حرارتی از الیاف ماکرومصنوعی استفاده کرده است.

پروژه شرکت Amazon: استفاده از الیاف ماکرومصنوعی به منظور حذف آرماتورهای حرارتی در یک دال عظیم بتنی با مساحت ۲۱۳۳۰ متر مربع (شکل ۳)

مرکز درمانی wexner در دانشگاه ایالت اوهاو: در این پروژه و در یک مرکز درمانی ۲۲ طبقه نیاز به اجرای آرماتور در مساحت حدود ۷۲۰۰۰ متر مربع بود که به منظور تسریع در سرعت اجرای پروژه از الیاف ماکرومصنوعی به جای میلگرد های حرارتی استفاده شده که از لحاظ اقتصادی نیز بسیار مقرون به صرفه بود (شکل ۴).

پروژه دادگاه فدرال Yuma در ایالت متحده: اجرای کف سازی روی زمین برای دادگاه فدرال یوما به دلایل شرایط خاص تعداد زیادی از مهندسين، طراحان و تولید کنندگان بتن را به خود مشغول کرده بود. بخاطر وجود شرایط بد آب و هوا و دمای بالا بتن ریزی در شب انجام شد. برای کنترل ترک های حرارتی و جمع شدگی راهکارهای مختلفی پیشنهاد شد. در نهایت به منظور رفع نگرانی ها و اطمینان از الیاف ماکرومصنوعی برای مسلح کردن در برابر ترک های حرارتی استفاده شد (شکل ۵).

موضوع مهم در آیین نامه جدید این است که بر عملکرد بسیار مناسب الیاف ماکرومصنوعی تاکید شده و بیان شده که استفاده از الیاف ماکرومصنوعی اجازه ایجاد درز های کنترلی در فواصل بیشتری را می دهد. بنابراین با توجه به تأیید این آیین نامه مبنی بر امکان افزایش فاصله درز ها در کف سازی ها با استفاده از افزایش مصرف الیاف ماکرومصنوعی در بتن دیگر قید و اجباری بر استفاده از درز با فرمول ۲۴ تا ۳۰ برابر ضخامت دال نمی باشد.

۴- برخی نمونه پروژه های اجرا شده (استفاده از الیاف ماکرومصنوعی به عنوان جایگزین میلگرد های حرارتی)

بنابر این امروزه به منظور کاهش ترک های سطحی بسیار زیاد که در سقف مسلح شده با میلگرد به وجود می آید و همچنین افزایش کیفیت و سرعت اجرا و کاهش خطرات ناشی از مصرف میلگرد در پروژه های بلند مرتبه که کارگران و مهندسين را بیشتر تهدید می کند، استفاده از الیاف ماکرومصنوعی به عنوان جایگزین میلگرد حرارتی افزایش یافته است. در ادامه به تعداد کمی از پروژه های بزرگ و پراهمیت انجام شده اشاره می شود.

پروژه شرکت sigma thermal واقع در GA, Marietta:

فصل یازدهم و بخش ۲-۱۱: استفاده از الیاف ماکرومصنوعی برای کنترل ترک های جمع شدگی ناشی از خشک شدن با میزان ۰/۲-۱ درصد حجمی و طول ۲/۵-۰/۵ اینچ

بخش ۱-۲-۱۱: طاقت خمشی بتن با استفاده از الیاف های ماکرومصنوعی افزایش چشمگیری خواهد داشت.

بخش ۳-۲-۱۱: فواصل بین درز های کنترلی (انقباضی) بر طبق آیین نامه قدیمی ACI، ۲۴ تا ۳۶ برابر ضخامت دال است اما در آیین نامه جدید برای انواع دال های مسلح و غیر مسلح این موضوع تفکیک شده است. به این ترتیب که برای دال های غیر مسلح و بتن های مسلح شده با الیاف میکرومصنوعی این فاصله کاهش یافته و در بیشترین مقدار به ۲۴ تا ۳۶ برابر ضخامت دال محدود شده است. موضع مهم این است که تمامی مقادیر جدید و قدیمی تعیین شده توسط کمیته فنی ACI بر اساس محاسبات مهندسی نبوده و بلکه بر اساس تعدادی زیادی از پروژه های اجرا شده واقعی موفق و ناموفق تنظیم شده اند.

به همین خاطر در ویرایش های جدید دست طراحان دال های کف باز گذاشته شده تا به یک مقدار مناسب فاصله بین درزها برای کاهش ترک ها برسند.

مراجع:

[1] A. Bentur, S. Mindess, Routledge, Fibre Reinforced Cementitious Composites, Second Edition, November 16, 2006 by CRC Press.
 [2] J.J. Zonsveld, 'Properties and testing of concrete containing fibres other than steel', in A. Neville (ed.) Fibre Reinforced Cement and Concrete, Proc. RILEM Symp., The Construction Press, Lancaster, England, 1975, pp. 217-226.
 [3] D.J. Hannant, 'Polymer fibre reinforced cement and concrete', in D.M. Roy, A.J. Majumdar, S.P. Shah and J.A. Manson, Advances in Cement-Matrix Composites, Proc. Symp. L, Materials Research Society, Pittsburgh, PA, 1980, pp. 171-180.
 [4] H. Krenchel and S.P. Shah, 'Synthetic fibres for tough and durable concrete', in R.N. Swamy, R.L. Wagstaffe and D.R. Oakley (eds) Developments in Fibre Reinforced Cement and Concrete, Proc. RILEM Symp. Sheffield, RILEM Technical Committee 49-FTR, 1986, Paper 4.7.
 [5] S. Fallah, M. Nematzadeh, 'Mechanical properties and durability of

high-strength concrete containing macro-polymeric and polypropylene fibers with nano-silica and silica fume', Construction and Building Materials 132 (2017) 170-187
 [6] www.sirjannano.com.
 [7] SDI C-2011 Standard for Composite Steel Floor Deck - Slabs.
 [8] ACI 360R-10, Guide to Design of Slabs-on-Ground, Reported by ACI Committee 360, American Concrete Institute, April 2010.
 [9] ASCE (1985), "Specifications for the design and construction of composite slabs." New York, N.Y. Davies JM & Fisher J (1979). «The Diaphragm Action of Composite Slabs.» Proc. Institution of Civil Engineers, London, England, 67 (Part2), 891-906.
 [10] Roesler J., Bordelon A., Ioannides A., Beyer M., Wang D. (2008). "Design and Concrete Material Requirements For Ultra-Thin White topping". Illionoise Center for Transportaion.